

























	Zusammensetzung	78% Vinyl – 7% Glasfaser – 15% PET			
	Verschleißschicht	Verstärkte PVC-Glasfaser			
					
		FLIESEN	ROLLEN	KLIC	
	acoustic layer	90% recycelt PET		integrierte Unterschicht	
	ISO 1765	Gesamtdicke	5,2 mm	5,2 mm	ca 5,5 mm
	ISO 8543	Gesamtgewicht	3,2 kg/m ²	3,2 kg/m ²	ca 5,6 kg/m ²
	EN 1307	Einsatzbereich	Klasse 33	Klasse 33	/
	EN 15114	Einsatzbereich	/	/	class 33
	EN 985	Stuhlrolleneignung	intensive Nutzung	intensive Nutzung	intensive Nutzung
	ISO 1815	Widerstand gegen statische Aufladung	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
	EN13893 DIN 51130	Gleitfestigkeit	> 0,3 R9	> 0,3 R9	> 0,3 R9
	ISO 10140	Trittschal Verbesserungmaß ΔLw	22 dB	22 dB	22 dB
	ISO 354	Trommelschalldämpfung	Klasse E Δw= 0,15	Klasse E Δw= 0,15	/
	EN 16205	Trittschall	67 dB (A)	67 dB (A)	/
	EN 105-B02	Lichtechtheit	≥ 7	≥ 7	≥ 7
	EN 13501	Brandverhalten	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
	ASTM E648-17 NFPA	kritischer Strahlungsfluss	0,63 W/cm ² Klasse 1	0,63 W/cm ² Klasse 1	/
	ASTM E662-15A	Rauchdichte	< 450	< 450	/
	EN 984	Abmessungen	500x500 mm	/	1235x305 mm
	ISO 24341	Breite	500 mm	200 - 202 cm	/
	ISO 10965	Länge	500 mm	auf Anfrage	/
	EN 986	Dimensionsstabilität	< 0,2%	< 0,2 %	/
	EN 1814	Widerstandsfähigkeit gegen Ausfransen	sehr gut	sehr gut	sehr gut
	EN 423	Fleckenbeständigkeit	sehr gut	sehr gut	sehr gut
	EN 15114	feuchte Bedingungen	geeignet	geeignet	geeignet
	ISO 8302	Wärmebeständigkeit (Fußbodenheizung)	geeignet	geeignet	geeignet
	EN 14.041	Dop nr.	0493-CPR-0193	0493-CPR-0194	0493-CPR-0115

ntgrate
ist grün.
- entdecken Sie
unser
grün und
VOC-Emissi-
onen
Zertifikate



BREEM®



04-11-2022